



SCHEMA TECNICA

ARTICOLO: FOGLIA NEUTRA EN 13206 CLASSE N spessore 200 micron

PROPRIETA' MECCANICHE		VALORE	UNITA' DI MISURA	NORMA
Carico a rottura	MD+TD	≥ 17	MPa	EN ISO 527-3
Allungamento a rottura	MD+TD	≥ 400	%	EN ISO 527-3
Resistenza all'urto Dart drop test	Zona piatta	≥ 400	cN	ISO 7765-1
	Zona piega	≥ 240	cN	ISO 7765-1

PROPRIETA' DIMENSIONALI		TOLL.	UNITA' DI MISURA	NORMA
Spessore medio		± 5	%	ISO 4591
Spessore punto per punto		- 15	%	ISO 4593
Larghezza film normale		0 + 4	%	ISO 4592
Larghezza film tubolare		0 + 2,4		

PROPRIETA' OTTICHE		VALORE	UNITA' DI MISURA	NORMA
Trasmissione totale della luce visibile		≥ 86	%	EN 2155-5
HAZE		≤ 35	%	EN 2155-5

Data emissione 15/01/13

MACPLAST Sp.A.
 Cap. Soc €4.080.000 i.v.
 Sede Legale : 20122 Milano – Via Pietro Mascagni, 14
 Sede Amministrativa:
 20040 Caponago (MI)-V.le dell'Industria, 15
 C.F./Registro Imprese 01093010187
 P.IVA 11322280154 – R.E.A. Milano n.1350974
 Meccanografico MI226981
<http://www.macplast.it> – E-mail: info@macplast.it

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Capitolodue S.p.A.
 Codice fiscale, Partita IVA e Iscrizione Reg. Imprese Milano N.05039770960

STABILIMENTI:
DIREZIONE E UFFICI
20040 CAPONAGO (MB)
 VIALE DELL'INDUSTRIA, 15
 TEL 02/950807.1
 FAX 02/95740843

00048 NETTUNO (ROMA)
 LOC. PADIGLIONE -
 ZONA IND.LE 5 MIGLIA
 Tel 06/9898301 Fax 06/98988175