



## PATTEX ACRYL 1 SOLYPLAST MURI E FESSURE

### NATURA DEL PRODOTTO

Sigillante acrilico in dispersione acquosa.

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Pattex Acryl 1 è un sigillante elasto-plastico monocomponente. Il prodotto indurito è sovraverniciabile con una vasta gamma di pitture e vernici.

### CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per la sigillatura in interni di infissi, cassonetti, crepe e fessure. E' indicato anche per sigillatura e riparazione di componenti in legno, mobili ed elementi di arredo oltre a porte, finestre, travi, sottotetti e perlinature. La sigillatura con Pattex Acryl 1 è ideale per giunti di limitate dimensioni. Nessuna interferenza su superfici verniciate, poiché il prodotto non contiene solventi. Non adatto su superfici ferrose non verniciate. Non adatto per sigillature calpestabili in orizzontale (es. pavimentazioni) e per sigillature esposte ad acqua battente o forte umidità.

### MATERIALI

- Legno
- Muratura
- Cartongesso
- Materiali porosi in genere

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici devono essere pulite, prive di olii, grassi, polvere. Eliminare e consolidare le parti friabili. Eventualmente inumidire le superfici.

### APPLICAZIONE

Tagliare il beccuccio in funzione del diametro del cordolo che si vuole ottenere. Estrudere con l'apposita pistola. Lisciare il sigillante con una spatola bagnata di acqua prima della formazione della pellicola superficiale.

Non esporre ad acqua battente prima della formazione di un consistente strato di pelle (circa 12 ore).

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	Polimeri acrilici in dispersione acquosa
Aspetto	Pastoso tissotropico
Densità	Ca. 1,64 g/ml
Tempo pelle	15-30 minuti (in funzione di temperatura e umidità relativa)
Tempo di indurimento in massa	Ca. 1-2 mm/24 ore (23°C - 50% u.r.)
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +40°C
Temperatura di esercizio	Da -20°C a +80°C
Modulo al 100% di allungamento	Ca 0,25 N/mm <sup>2</sup>
Movimento massimo di lavoro	10%

### FORMATO

Cartuccia da 300 ml.

### MAGAZZINAGGIO

Pattex Acryl 1 deve essere conservato in luogo fresco e asciutto a temperatura non inferiore ai +5°C. Se ben conservato il prodotto è stabile per 18 mesi. Teme il gelo.

### NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it  
www.portalehenkel.it