

DESCRIZIONE: FILM TRASPARENTE LDPE RIGENERATO – SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE Property	METODO Test method	Unità di misura Measurement Unit	VALORE Value
SPESSORE Thickness		micron	200
DENSITA' Density	ASTM D 782	g/cm	0,93
OPACITA' Haze	ASTM D 1003	%	< 13
LUCENTEZZA (20° C) Gloss (20° C)	ISO 2813	%	> 30
SCIVOLOSITA' (FILM/FILM) Coefficient of frictione (film/film) COF	ISO 8295		0,40
RESISTENZA ALL'IMPATTO Impact resistance (Dart Drop Test)	ASTM D 1709	g	305
CARICO DI SNERVAMENTO Tensile strenght at Yield	ISO 527-3	MPa	18/20
CARICO DI ROTTURA Tensile strenght at break	ISO 527-3	MPa	30/28
ALLUNGAMENTO A ROTTURA Elongation at break	ISO 527-3	%	150/400

Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica sono indicativi e quindi non sono oggetto di garanzia da parte nostra.