

Pistolenschaum B FLEX All season

Profiqualität
Hochelastisch

Merkmale

- Dauerhafte Aufnahme von Bauteilbewegungen
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
- GEV-EMICODE® EC 1Plus – sehr emissionsarm
- Geprüfte Fugenschalldämmung ≥ 63 dB
- Geprüfte Wärmeleitfähigkeit $0,033 \text{ W/(m.K)}$ (EN 12667, TM 1020)
- Geprüfte Luftdurchlässigkeit $a < 0,1 \text{ m}^3$ (DIN 18542, EN 12114)
- Geprüfter Diffusionswiderstand $\mu = 8$ (UNE-EN 12086:2013)
- Ausbeute ca. 44 Liter
- Feinporige Zellstruktur

Verarbeitungsvorteile

- Optimale Dosierbarkeit
- Verarbeitbar ab -10°C Umgebungstemperatur
- Schneidfähig nach ca. 30 Minuten
- Überputz- und überstreichbar
- Schnelle Aushärtung

Anwendungsbereiche

- Geeignet für die Fenster- und Türenmontage gem. geltenden RAL-Richtlinien
- Montage, Abdichten und Isolieren von Bauelementen in Bereichen mit erhöhter Bauteilbewegung z. B. in der Altbau-sanierung, Stahlbau, Fachwerkbau usw.
- Ideal auch zum dauerelastischen Füllen von Hohlräumen geeignet
- Geeignet zum Setzen von Unterputzdosen



Pistolenschaum

B FLEX All season

Inhalt: 750 ml

Bestell-Nr.: 648-1015

Einsatzbereich

- Fenstersetzer
- Altbausanierung
- Zimmereihandwerk
- Holzbau
- Baugewerbe

Verarbeitung

Der angefeuchtete Untergrund muss sauber, fettfrei und tragfähig sein. beko Pistolenschaum flexibel auf eine NBS-Pistole montieren und ca. 20-mal kräftig schütteln. Danach Schaum gleichmäßig auftragen. Auf eine ausreichende Befeuchtung des Untergrundes und ggf. nachträgliches Besprühen des frischen Schaumes ist zu achten! Bei mehreren Schaumsträngen muss zwischengefeuchtet werden. Nach Gebrauch Dose auf der Pistole belassen.

Hinweise

- Nach Abnahme der leeren Dose muss die Pistole mit **Toolstar Pistolenreiniger** gründlich gesäubert werden
- Schäumen ab einer Umgebungstemperatur von -10° C. Dosentemperatur mind. +5° C.
- FrISChe Schaumflecken mit **PU-Reiniger** entfernen.
- Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen.
- Stehend und kühl lagern, um ein Verkleben des Ventils zu vermeiden.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten

Basis	Polyurethan-Prepolymer, feuchtigkeitshärtend	
Verarbeitbar	ab -10° C (Umgebung), optimal +20° C, 60% relative Luftfeuchtigkeit, max. +30° C	
Temperatur	beständig von -50° C bis +90° C, kurzfristig +100° C (ausgehärtet)	
Klebfrei	nach 7 bis 10 Minuten	
Schneidbar	nach 30 Minuten (20 mm Strang)	
Voll belastbar	nach max. 12 Stunden (20 mm Strang)	
Wasseraufnahme (DIN 53428)	0,3 Vol.-% (nach 24 Stunden)	
Fugenschalldämmmaß	≥ 63 dB gemäß Prüfbericht	
Wärmeleitfähigkeit (EN 12667, TM 1020)	0,033 W/m.k gemäß Prüfbericht	
Luftdurchlässigkeit (DIN 18542, EN 12114)	a < 0,1 m³ gemäß Prüfbericht	
Diffusionswiderstand (UNE-EN 12086:2013)	μ = 8 gemäß Prüfbericht	
Baustoffklasse	B2 nach DIN 4102	
Farbe	beige	
Rohdichte	ca. 17 kg/m³	
Zelligkeit	feinporig	
Schaumvolumen	ca. 44 Liter Ausbeute (freigeschäumt)	
Haltbarkeit	15 Monate bei +20° C	
Lagerung	von +5° C bis +30° C, trocken	
Inhalt/Verpackung	12 Stück/Karton	672 Stück/Palette