

Pistolenschaum B3

1-K Polyurethanschaum

Profiqualität

Merkmale

- Einkomponentig
- Einfache Handhabung (NBS-Pistole)
- DIN 4102 B3-Qualität
- Ausbeute ca. 42 Liter
- Alterungsbeständig
- Feuchtigkeitshärtend
- Feinporige Zellstruktur
- Strukturfest, formstabil
- Schalldämmend

Verarbeitungsvorteile

- Optimale Dosierbarkeit
- Schnelle Aushärtung
- Schneidfähig nach ca. 35 Minuten
- Überputz- und überstreichbar
- Alterungs- und pilzbeständig
- Universell einsetzbar

Verarbeitungsvorteile

- Abdichten im Dach- und Wandbereich
- Isolieren und Füllen von Hohlräumen
- Ausschäumen von Anschlussfugen
- Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen
- Einschäumen von Fenstern und Haustüren
- Setzen von Treppentritten



Pistolenschaum B3

Inhalt: 750 ml
Bestell-Nr.: 648-1016

Einsatzbereich

- Fenstersetzer
- Altbausanierung
- Zimmereihandwerk
- Holzbau
- Baugewerbe
- Sanitärhandwerk

Verarbeitung

Der angefeuchtete Untergrund muss sauber, fettfrei und tragfähig sein. Toolstar Pistolenschaum auf eine NBS-Pistole montieren und ca. 20-mal kräftig schüt-teln. Danach Schaum gleichmäßig auftragen. Auf eine ausreichende Befeuchtung des Untergrundes und ggf. nachträgliches Besprühen des frischen Schaumes ist zu achten! Bei mehreren Schaumsträngen muss zwischen-gefeuchtet werden. Nach Gebrauch Dose auf der Pistole belassen.

Hinweise

- Nach Abnahme der leeren Dose muss die Pistole mit **Toolstar Pistolenreiniger** gründlich gesäubert werden
- Schäumen erst ab einer Umgebungstemperatur von +5° C.
- Frische Schaumflecken mit **PU-Reiniger** entfernen.
- Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen.
- Stehend und kühl lagern, um ein Verkleben des Ventils zu vermeiden.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten

Basis	Polyurethan-Prepolymer, feuchtigkeithärtend	
Verarbeitbar	ab +5° C bis +30° C, optimal +20° C, 60% relative Luftfeuchtigkeit	
Temperatur	beständig von -40° C bis +90° C (ausgehärtet)	
Klebfrei	nach 5 bis 10 Minuten	
Schneidbar	nach 30 bis 35 Minuten	
Voll belastbar	nach max. 24 Stunden	
Baustoffklasse	B3 nach DIN 4102/Teil 1	
Farbe	lichtgrau	
Rohdichte	ca. 15 bis 19 kg/m ³	
Zelligkeit	feinporig	
Schaumvolumen	ca. 42 Liter Ausbeute (freigeschäumt)	
Haltbarkeit	12 Monate	
Lagerung	von +5° C bis +30° C, trocken	
Inhalt/Verpackung	12 Stück/Karton	672 Stück/Palette